

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	įtemptojo gelžbetonio iešmų pabėgiai
Tipas	IP-18 pagal „Abetong Teknik“ AB darbo brėžinius 003-64-001B
Naudojimo paskirtis	perduoti balastui ar kitai atramai vertikaliausias, šonines ir išilgines bėgių apkrovas
Eksploatacinės savybės	<ul style="list-style-type: none">- betono gniuždymo stiprio klasė – C50/60;- betono atsparumas šalčiui – F200 markė, pagal LST 1428-17:2016;- betono atviro poringumo rodiklis – $\leq 12\%$;- smėlio vidutinė Taberio dėvėjimosi koeficiento reikšmė – $1,1 \times 10^{-6}$;- teigiamoji apkrova iki pirmojo plyšio – $Fb_0 = 69$ kN;- neigiamoji apkrova iki pirmojo plyšio – $Fb_{0n} = 57$ kN- statinio bandymo teigiamoji apkrova sukelti pirmuosius įtrukius – $Fb_r \geq Fb_0 \times 1,2 = 83$ kN;- statinio bandymo neigiamoji apkrova sukelti pirmuosius įtrukius – $Fb_{rn} \geq Fb_0 \times 1,2 = 68$ kN;- dižiausioji bandymo teigiamoji apkrova, kai apatinėje pabėgio dalyje, nebeveikiant jo apkrova lieka 0,05 mm įtrūkis – $Fb_{0,05} \geq Fb_0 \times 1,8 = 124$ kN;- dižiausioji bandymo neigiamoji apkrova, kai viršutinėje pabėgio dalyje, nebeveikiant jo apkrova lieka 0,05 mm įtrūkis – $Fb_{0,05n} \geq Fb_{0n} \times 1,8 = 103$ kN
Gamintojas	UAB „SWETRAK“, Gamyklų g. 1, LT-68108 Marijampolė
Gamybos vieta	UAB „SWETRAK“, Gamyklų g. 1, LT-68108 Marijampolė
Reikalavimai	LST EN 13230-1:2016 ir LST EN 13230-4:2016

Šis sertifikatas išduotas atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-9270
Data	2020-06-04 (pirmą kartą išduotas 2008-06-04)
Galioja	2023-06-04 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	UAB „SWETRAK“, Gamyklų g. 1, LT-68108 Marijampolė, Įmonės kodas 110811148

Direktorius
Egzempliorius Nr. 1



Valdemaras Gauronskis